

SHADEFOL®

Malla oscurante para velas / Shading Net Fabric

Características Features	Valor Value	Normativa Test Method
Composición Composition	Malla de tejido PE de Alta tenacidad HTPE Yarn Shade Net Fabric	-
Peso Weight	340 g/m ²	EN ISO 22286
Espesor Thickness	1,5 mm	EN ISO 22286
Ancho Width	320 cm	EN ISO 2286
Longitud pieza Roll length	50 m	EN ISO 2286
Resistencia a la Tracción Tensile Strength	Trama / Weft: 2040 N Urdimbre / Warp: 1050 N	EN ISO 1421
Resistencia al Desgarro Tear Strength	Trama / Weft: 235 N Urdimbre / Warp: 185 N	DIN 53363
Solidez de color Color Fastness	min. 7	EN ISO 105 B02
Resistencia al fuego Flame resistance standardd	FR	NFPA 701
Resistencia UV UV Blocking	93 - 95%	AATCC TM183
Factor oscurante Light Blocking	82%	AATCC 148
Resistencia térmica Temperature resistance	-30 °C / +70°C	-30 °C / +70°C

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%. Información no contractual. The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.

EXPAFOL, SLU
C/Leonard Torres Quevedo, 14
Pol. Ind. Coll de la Manyà
08403 - GRANOLLERS (Barcelona, Spain)
www.expafol.com

