

EXPAFOL

JARAMA 160 CM



C/ Leonard Torres Quevedo, 14
Pol. Ind. Coll de la Manyà
08403 - GRANOLLERS (Barcelona - Spain)
Tel. +34 93 731 59 05 · info@expafol.com

www.expafol.com

JARAMA 160 CM

Características <i>Characteristics</i>	Unidad <i>Unit</i>	Valor <i>Value</i>	Norma <i>Test method</i>
Composición <i>Composition</i>		Vinilo/Vinyl 85% Poliéster/Polyester 15%	
Peso <i>Weight</i>	gr/m2	650	UNE EN 22286
Espesor <i>Thickness</i>	mm	0.8	UNE EN 22286
Ancho bobina <i>Width roll</i>	cm	160	UNE EN 22285
Metros bobina <i>Roll meters</i>	m	30	UNE EN 22286
Resistencia al desgarro <i>Tensile strenght</i>	N	Trama/Weft: min. 30	ISO 4674
		Urdimbre/Warp: min. 35	
Resistencia a la tracción <i>Tensile strenght</i>	N	Trama/Weft: min. 250	UNE EN 1421
		Urdimbre/Warp: min. 300	
Alargamiento a la rotura <i>Elongation at break</i>	%	Trama/Weft: min. 75	UNE EN 4674
		Urdimbre/Warp: min. 150	
Ciclos Martindale <i>Martindale abrasion</i>	RUB	>100.000	EN ISO 5470-2
Solidez del color <i>Color fastness</i>	BW	Min. 5	EN ISO 105 B02
Resistencia a la flexión <i>Flexion strenght</i>	RUB	>100.000	EN ISO 7854

Normas de limpieza: Limpiar con un trapo húmedo y enjabonado. Usar sólo jabón neutro. Enjuagar con agua limpia. No usar disolventes químicos o sprays abrillantadores.
Cleaning rules: Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergent, polishes or aerosol spray.

Esta información esta basada en los resultados de experiencias y test , y suministrada como guía.
This information is based on results from experience and tests and given to be used as guideline.

15.08.2025

